




Retrouvez toutes
les images et les utilisations
du goudron naturel de pin
sur instagram



VÉRITABLE GOUDRON NATUREL DE PIN NON PIGMENTÉ

Le véritable goudron de pin est un produit exclusivement naturel, il protège et embellit durablement le bois. Il est également tout à fait adapté pour des utilisations vétérinaires ou sanitaires. Toutefois, comme tout produit naturel il convient d'être vigilant sur certains points :

Préconisations :

Le véritable goudron naturel de pin est recommandé pour une application sur au bois bruts de sciage, non rabotés, autoclavés ou non, afin d'assurer une pénétration optimale, un séchage plus rapide et un rendu esthétique, révélant le veinage du bois et un aspect mat uniforme. Sur bois raboté, un test est nécessaire pour s'assurer du rendu et du temps de séchage qui, dans ce cas, peut-être bien plus long.

Dilution à l'essence de térébenthine

Le véritable goudron naturel de pin est pur et non dilué. Pour faciliter son application, sa pénétration dans le fibre du bois et accélérer son séchage, une dilution à 20% d'essence de térébenthine est possible. Il peut également être chauffé au bain-marie à 60 degrés toujours pour le rendre plus fluide et facile à appliquer. Une dilution à l'huile de lin bouillie peut également être utilisée, elle ne raccourcira pas toutefois le temps de séchage.

Si vous voulez l'appliquer sur bois raboté, très dense ou déjà imprégné d'un traitement naturel, le goudron naturel de pin peut être sur dilué dilué à l'essence de térébenthine pure gemme plus généreusement toujours pour le rendre plus fluide et assurer sa pénétration dans la fibre du bois moins accessible dans ce cas. Un test s'impose. Veillez à bien utiliser de l'essence de térébenthine (ni l'essence à la térébenthine, ni white spirit).

Temps de séchage est aléatoire, Il est important d'en tenir compte dans le cadre du chantier

Le temps de séchage est aléatoire, il dépend du temps au moment de l'application, de la nature du bois, de la couche appliquée, de la finition du bois : sur bois non raboté le goudron naturel de pin séchera beaucoup plus vite que sur un bois raboté. Ce délai de séchage varie également en fonction de la densité et de l'humidité du bois. Cela peut prendre quelques jours en été jusqu'à plusieurs semaines en hiver.. Il est important d'en tenir compte dans le cadre d'un chantier...poussières et sciures peuvent venir adhérer au bois traité. Dans ce cas, pour nettoyer, un simple nettoyage au chiffon légèrement imprégné de térébenthine permet d'enlever les poussières tout en accélérant le séchage final.

Application

- Enlever la poussière avec une brosse,
- Sur bois raboté ou très dense, diluer à l'essence de térébenthine pure gemme pour une pénétration optimale
- Appliquer en deux couches fines au spalter
- L'application par temps chaud est plus aisée, le produit sèche vite et l'odeur disparaît en quelques jours

Consommation en fonction du type de surface : 2-4 m2/litre pour la première couche - 4-8 m2/litre pour la deuxième

Temps de séchage : de quelques jours à plusieurs semaines en fonction du temps et de la saison

Intervalle d'application : 10 ans selon la nature du bois, l'exposition, le climat, l'application de la 1^{ère} couche

Nettoyage : Térébenthine ou savon/eau.

Dilution : essence **de** térébenthine pure gemme ou térébenthine balsamique ou huile de lin...**Ne pas utiliser de white spirit**

Utilisations :

Le véritable goudron de pin peut être utilisé sur le bois non traité ou le bois préalablement traité avec du goudron de pin ou avec des traitements exclusivement naturels et non filmogènes. Il s'applique sur boiserie, bardages bois, clôtures, pontons, bateaux en bois. Il est également adapté aux usages vétérinaires et pharmaceutiques

Le goudron naturel de pin est un produit entièrement naturel, la consommation, le rendu, le temps de séchage sont donc tributaires de nombreux facteurs : le bois et sa finition, le mode d'application, la météo, le délais entre les couches. Ces Informations sont données à titre indicatif et sans engagement, mais validés par des siècles d'utilisation. Blackbarn ne saurait être tenu responsable du résultat final.

En cas de doute, nous vous recommandons de faire vos propres tests sur le support sélectionné.

blackbarn.fr

403, route de Péés

40560 Vielle Saint Girons

Tel. : 06 51 13 97 69

SIRET : 792 462 814 00023